



TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel:	AMORIM REGRANULAT 3/10
Produktbeschreibung:	Expandiertes Korkgranulat Korngröße: 3 bis 10mm; gereinigt, staubarm
Rohdichte, trocken:	80,00 kg/m ³
Schüttgewicht:	ca 70 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit:	λ_N 0,041 W/mK
Schallverbesserungsmaß:	Trittschall (Körperschall) ab 25dB (5cm Schütthöhe) Luftschall ab 8dB
Brandverhalten:	Euroklasse „E“ – EN13501-1
Lieferform:	Raffia – Säcke á 250 l / ca 17,5 kg

Gebundene Schüttung

BEREICH	Druckfestigkeit	Volumsmischungsverhältnis / Teile		
		Zement	Sand	Regranulat
WOHNEN	6 kg/cm ²	1	0	4
GEWERBE	11 kg/cm ²	1	2	6
INDUSTRIE	17 kg/cm ²	2	3	8

Anwendungen:

ökologisches Schüttmaterial zur Schall- und Wärmedämmung

- ☺ Massivholzbodenaufbauten; Fußbodenschüttmaterial
- ☺ unter Estrichen (kann mit Zement gebunden werden)
- ☺ Hinterfüllung für Wandsysteme zweischalig
- ☺ Hinterfüllung für Dachkonstruktionen (kann eingeblasen werden)

+ spez. leicht + geringer Staubanteil + gut zu schütten + leicht zu binden + 100% ökologisch
+ resistent und langlebig + behält seine dämmenden Eigenschaften auf Lebensdauer der Konstruktion